

XPS N-W-PZ-I

XPS N-III-PZ-I

Type N (air en tant que gaz cellulaire), à surface rendue rugueuse et surface gaufrée supplémentaire. Finition des bords : bord droit



Isolation intérieure des murs via l'enduit et le carrelage

Convient également pour l'isolation des ponts thermiques et des soubassements

✓ Produit à surface rugueuse et gaufrée, idéal pour l'enduit et le carrelage

VALEURS R ET CONDITIONNEMENTS

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Panneaux/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo.	Numéro d'article
0,60	20	1 250	600	21	15,75	12	189,00	S	2125817
0,90	30	1 250	600	14	10,50	12	126,00	S	2117560
1,20	40	1 250	600	10	7,50	12	90,00	S	2117618
1,50	50	1 250	600	8	6,00	12	72,00	S	2117561
1,80	60	1 250	600	7	5,25	12	63,00	S	2117608
2,40	80	1 250	600	5	3,75	12	45,00	D	2143156
3,00	100	1 250	600	4	3,00	12	36,00	D	2143227
3,60	120	1 250	600	3	2,25	14	31,50	D	2143228
3,90	140	1 250	600	3	2,25	12	27,00	D	2143229

S=stock (produit en stock) · D=délai nous consulter

INFORMATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques obligatoires

• Coefficient de conductivité thermique (λ_p) Classe de feu (EUROCLASSE)	0,034 W/mK (épaisseur 20 - 120 mm) 0,036 W/mK (épaisseur 140 mm)
• Tolérance d'épaisseur	F
• Résistance à la pression à 10 % de déformation CS (10/Y)	T1 Épaisseur 20-40 mm : résistance à la compression 200 kPa Épaisseur 60-140 mm : résistance à la compression 300 kPa

Caractéristiques spécifiques

• Stabilité dimensionnelle DS (70,90)	< 5 %
• Déformation sous charge et T° DLT(2)	< 5 %
• Résistance à la traction perpendiculaire aux faces TR	200 kPa